

## Eurol Excence 5W-30

Plně syntetický palivo šetřící longlife motorový olej ACEA C1

Číslo položky E100059 Verze 4.0 14/04/2025

### Informace o produktu

Eurol Excence 5W-30 je plně syntetický olej pro použití v benzinových a dieselových motorech, s turbodmychadlem nebo bez něj. Tento olej je navíc bez problémů doporučován v autech a lehkých užitkových vozidlech, kde je předepsán úsporný olej (podle ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, formulovaný s Eurol's OPT aditivy, nabízí nejen extrémně dobrou ochranu během dlouhých intervalů výměny oleje; je také vhodný pro osobní vozy Euro-4, aby se zabránilo ucpávání filtrů pevných částic.

Eurol Excence 5W-30 má proto velmi nízký obsah sulfátového popela, stejně jako velmi nízké obsahy fosforu a síry (tzv. "low SAPS" technologie).

Eurol Excence 5W-30 má extra úsporné vlastnosti.

Navíc může být tento olej použit v motorech Ford, které vyžadují specifikaci Ford M2C-934A nebo M2C-934B, stejně jako v motorech Mazda a Volvo, pro které je předepsán "low-SAPS motorový olej".

Eurol Excence 5W-30 nabízí nejen vynikající ochranu proti opotřebení, ale také proti rzi a korozi, zatímco speciální aditiva udržují součásti čisté od nečistot, kalu a usazenin.

Eurol Excence 5W-30 zajišťuje velmi rychlé vytvoření stabilního mazacího filmu při studeném startu a vysokou tepelnou stabilitu při náročných provozních podmínkách.

### Schválený

- STJLR 03.5005

### Úroveň výkonu

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

### Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | hnědý            |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 50.8 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 9.5 cSt          | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 174              | ASTM D 2270   |
| Dynamická viskozita (CCS)        | 4,000 cP         | ASTM D 5293   |
| Bod vzplanutí                    | 201 °C           | ASTM D 92     |
| Sulfátový popel                  | 0.5 wt%          | ASTM D 874    |
| Bod nalití                       | -42 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.