

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Globence SA 15W-40

Multifunkční vysoce výkonný motorový olej pro dieselové/benzínové motory pro smíšené vozové parky.

Číslo položky E100157 Verze 1.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 je univerzální Mid-SAPS špičkový produkt vyvinutý podle nejnovějších předpisů pro spotřebu oleje a emise výfukových plynů pro většinu moderních těžkých motorových olejů pro off-highway aplikace. Je vhodný pro použití v hlavních amerických, evropských OEM, indických a japonských dieselových motorech s recirkulací výfukových plynů/EGR, selektivní katalytickou redukcí/SCR, dieselovým částicovým filtrem/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 je obzvláště vhodný pro silně zatížené dieselové motory, ale může být také použit v benzínových a LPG motorech, pro které je předepsán motorový olej splňující API SN/SM s viskozitní třídou 15W-40.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 zajišťuje vynikající čistotu pístů a motoru, oxidační stabilitu, kontrolu opotřebení vtřání a ochranu proti opotřebení vložek válců. Opotřebení je minimalizováno, i za nejtěžších provozních podmínek, takže kvalita Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 je zaručena po celé období výměny, bez ohledu na typ (Euro 1, 2, 3, 4, 5 a 6) motoru.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 zajišťuje zpětnou kompatibilitu s motorovou technologií tím, že splňuje jak Full SAPS (ACEA E7 vhodné pro provozní výkony), tak Lower SAPS (méně než 1,0 % sulfatovaného popela, ACEA E9 výkony) specifikace.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 je výkonnější než oleje splňující API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus a API CJ-4, a může efektivně mazat motory, které vyžadují tyto API kategorie.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 je logisticky optimalizován pro zákazníky se smíšenými vozovými parky.

Úroveň výkonu

- API CK-4

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	153	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	229 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.0 wt%	ASTM D 874
Bod naliť	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.