



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol HDS SAE 50 TBN 11.1

Číslo položky E100176 Verze 3.1 14/04/2025

Doporučeno pro použití

- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- API SL/CI-4
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU type 2

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	212.0 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	105	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	266 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.6 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.