

# Eurol Vitence LLIII 5W-30

Plně syntetický motorový olej mid SAPS pro osobní automobily

Číslo položky E100195 Verze 5.0 14/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Vitence LL III 5W-30 je plně syntetický mid-SAPS longlife motorový olej. Je navržen pro benzínové a dieselové motory v osobních automobilech i lehkých užitkových vozidlech, které splňují specifikaci VW 504.00/507.00.

Jednou z výrazných vlastností je rychlá a konzistentní tvorba mazacího filmu během studených startů, což zajišťuje, že tato ochranná vrstva zůstává neporušená i při zvýšených teplotách. Tato vlastnost nejenže zajišťuje optimální ochranu motoru, ale také výrazně snižuje tření.

Eurol Vitence LL III 5W-30 má nízký obsah sulfátového popela a nízké úrovně fosforu a síry definují olej jako technologii "mid-SAPS".

Eurol Vitence LL III 5W-30 se osvědčil jako kompatibilní se specifikací MB 229.51. To z něj činí univerzální volbu nejen pro aplikace ACEA C3 a API SN, ale také pro řadu vozidel včetně Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM a Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 splňuje požadavky nezávislých dílen a koncových uživatelů, kteří hledají ekonomický a palivově úsporný motorový olej pro vozidla, která již nejsou v záruce.

Navíc je Eurol Vitence LL III 5W-30 vhodný pro použití v motorech, které jsou stále v záruce, pokud vozidlo vyžaduje olej podle standardu ACEA, v souladu s doporučeními v uživatelské příručce OEM.

Pro další pokyny se podívejte do příručky nebo vyhledejte doporučení oleje na našem produktovém poradci na [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

## Doporučeno pro použití

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

## Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | hnědý            |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 67.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 12.3 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 181              | ASTM D 2270   |
| Dynamická viskozita (CCS)        | 3,500 cP         | ASTM D 5293   |
| Bod vzplanutí                    | 227 °C           | ASTM D 92     |
| Sulfátový popel                  | 0.7 wt%          | ASTM D 874    |
| Bod nalití                       | -45 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.