

POWERING  
PERFORMANCE

## INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

# Eurol Engine Oil Treat

**Olejoyé aditivum pro snížení tření na bázi technologie wolframu**

Číslo položky E802315 Verze 1.1 16/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Engine Oil Treat je aditivum vyvinuté k vytvoření silnějšího a pevnějšího mazacího filmu mezi pohyblivými částmi motoru. Produkt snižuje kontakt kov na kov v motoru díky použití pečlivě vybraných syntetických základových olejů a pokročilých aditiv.

Eurol Engine Oil Treat zvyšuje oxidační stabilitu motorového oleje, takže motorový olej neoxiduje při extrémně vysokých teplotách a může tak fungovat déle. Kromě toho poskytuje Eurol Engine Oil Treat oleji dodatečnou čisticí schopnost.

Eurol Engine Oil Treat výrazně snižuje tření a zvyšuje výkon, což vede k úspoře paliva a nižším emisím.

Eurol Engine Oil Treat používá motorový olej jako nosnou kapalinu, aby se dostal k příslušným částem motoru. 250ml plechovka Eurol Engine Oil Treat se doporučuje pro použití v 4L až 6L motorového oleje. Přidejte aditivum do teplého motorového oleje. Ujistěte se, že není překročena maximální hladina oleje, kontrolou měrky oleje. Po přidání aditiva nechte motor běžet na volnoběh 10 minut, aby se olej dobře promíchal.

Eurol Engine Oil Treat je kompatibilní se všemi komerčně dostupnými oleji pro benzinové a dieselové motory.

Před použitím si přečtěte pokyny na obalu a v případě dotazů kontaktujte svého distributora nebo svého kontaktního zástupce v Eurol. Ohledně skladování a trvanlivosti se obraťte na bezpečnostní list Eurol Engine Oil Treat.

## Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | Žlutý            |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.87 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 129.6 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 16.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 142              | ASTM D 2270   |
| Bod vzplanutí                    | 168 °C           | ASTM D 92     |
| Bod nalití                       | -27 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.