

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol SHPD 15W-40 TBN 16

Mineralbaseret SHPD motorolie

Artikel nummer E100103 Version 1.2 14/04/2025

Produkt information

Eurol SHPD MF TBN 16 er en robust motorolie, der er specielt udviklet til forlængede dræningsintervaller. Fordi Eurol SHPD MF TBN 16-smøremidler viser høje TBN-værdier, tilbyder de længere beskyttelse mod korrosion, hvilket maksimerer motorens beskyttelse.

Eurol SHPD MF TBN 16 er især velegnet til tungt belastede dieselmotorer, men kan også anvendes i benzinmotorer, der kører på brændstof med et højt svovlindhold.

Formuleringen af Eurol SHPD MF TBN 16 er bestemt ved en blandingsstudie. Det kan kun fastslås, at produktet opfylder de specificerede præstationsniveauer (eller opfylder kravene/er egnet til brug). Præstationsniveauet for Eurol SHPD MF TBN 16 er fuldt ud i overensstemmelse med SHPD motorolie-additivet.

På grund af den høje temperatur- og aldringsstabilitet samt tilstedeværelsen af stærke rengørende additiver sikrer Eurol SHPD MF TBN 16, at både olien og motoren forbliver i god stand. Slid reduceres til et minimum, selv under de hårdeste driftsforhold, så kvaliteten af Eurol SHPD MF TBN 16 garanteres i hele dræningsintervallet, uanset motortype. En TBN-booster er inkluderet, hvilket betyder, at den sulfaterede aske vil overskride de af OEM angivne grænser. Dette betyder, at præstationsniveauet er gyldigt, med undtagelse af værdien for sulfateret aske.

Præstationsniveau

- API CF/CI-4
- API SL

Anbefales til brug

- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	157	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,116 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	213 °C	ASTM D 92
Sulfataske	2.2 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.