

# Eurol Geo-Max 5W-30

Artikel nummer E100214 Version 3.0 23/06/2026

## Produktinformation

Eurol Geo-Max 5W-30 er en moderne, fuldsyntetisk motorolie. Det tilbyder brændstofbesparende fordele for atmosfæriske og turbomotorer (firetakts dieselmotorer), der anvendes under hårde forhold og i forskellige vejrforhold, og leverer ydeevne i henhold til API CK-4. Produktet er desuden udstyret med blandt andet den nyeste DAF-specifikation DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 tilbyder fremragende beskyttelse mod slid, aflejringer, slam og korrosion.

Eurol Geo-Max 5W-30 er særligt effektiv i anvendelser, hvor sodfiltre og andre avancerede efterbehandlingssystemer anvendes, hvilket forlænger deres levetid.

Takket være det brede udvalg af specifikationer gør Eurol Geo-Max 5W-30 det muligt for flådeadministratorer at reducere antallet af forskellige olietyper på lager. Eurol Geo-Max 5W-30 er også egnet til benzinmotorer, hvor en SAE 5W-30 olie med API SN Plus er foreskrevet.

Produktet er bagudkompatibelt med API CJ-4 og CI-4 ydeevne.

### Godkend

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

### Præstationsniveau

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

## Fysiske egenskaber

| Karakteristisk                    | Værdi/resultat | ASTM standard |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                             | brun           |               |
| Densitet ved 20 °C                | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40 °C  | 71.0 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100 °C | 11.8 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                 | 162            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)        | 5,750 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                       | 233 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfatasker                       | 1.0 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                        | -39 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.