



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÈCNICA

Eurol HDS SAE 50 TBN 11.1

Código del producto E100176 Versión 3.1 14/05/2025

Recomendado para uso

- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- API SL/CI-4
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU type 2

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	212.0 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	105	ASTM D 2270
Punto de inflamación	266 °C	ASTM D 92
Ceniza de sulfato	1.6 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.