

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol PTFE Complex Grease EP 2

Lítiumkomplex PTFE-vel széles alkalmazási területre

Cikkszám E901280 Verzió 3.2 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol PTFE Complex Grease EP 2 alapja a jól ismert Eurol Lithium Complex zsír. Ehhez a zsírhoz egy bizonyos százalékban PTFE-t (poli tetra fluoretilén) adtak, amelynek köszönhetően az Eurol PTFE zsír még jobb kenést biztosít.

Az Eurol PTFE Complex Grease EP 2-t nagyon széles körben alkalmazzák kenéstechnikai alkalmazásokban, nagy sikerrel, -30°C és 170°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ha a hőmérséklet eléri a 200°C-ot, ajánlott a kenési intervallumok lerövidítése.

Az Eurol PTFE Complex Grease EP 2 kiválóan alkalmas "élettartam" kenőanyagként nehéz terhelésű teherautó kerékcsapágyak, elektromotorok és kemencecsapágyak golyóscsapágyaihoz. Kiváló tömítési tulajdonságainak köszönhetően megakadályozza a por, szennyeződés és víz bejutását a csapágyakba.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KPF2N-30
- ISO-L-XCDIB2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	210 cSt	ASTM D 445
Szín	fehér	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 140 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Cseppenéspont	270.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium Complex	
NLGI konzisztencia	2	
4-golyós hegesztési terhelés	300.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.