

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol SHPD 15W-40 TBN 16

Minerāleļļas bāzes SHPD motoreļļa

Preces numurs E100103 Versija 1.2 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol SHPD MF TBN 16 ir izturīga motoreļļa, kas īpaši izstrādāta pagarinātiem eļļas maiņas intervāliem. Tā kā Eurol SHPD MF TBN 16 smērvielas uzrāda augstas TBN vērtības, tās nodrošina ilgstošāku aizsardzību pret koroziju, maksimāli aizsargājot motoru.

Eurol SHPD MF TBN 16 ir īpaši piemērota smagi noslogotiem dīzeļdzinējiem, bet to var izmantot arī benzīna dzinējos, kas darbojas ar augsta sēra satura degvielu.

Eurol SHPD MF TBN 16 formulējums ir noteikts, veicot maisījuma pētījumu. Var tikai apgalvot, ka produkts atbilst noteiktajiem veiktspējas līmeņiem (vai atbilst prasībām/ir piemērots lietošanai). Eurol SHPD MF TBN 16 veiktspējas līmenis pilnībā atbilst SHPD motoreļļas piedevai.

Pateicoties augstajai temperatūras un novecošanās stabilitātei, kā arī spēcīgu tīrīšanas piedevu klātbūtnei, Eurol SHPD MF TBN 16 nodrošina, ka gan eļļa, gan motors paliek labā stāvoklī. Nolietojums tiek samazināts līdz minimumam pat vismagākajos darba apstākļos, tādējādi Eurol SHPD MF TBN 16 kvalitāte tiek garantēta visā eļļas maiņas intervālā, neatkarīgi no motora veida. TBN pastiprinātājs ir iekļauts, kā rezultātā sulfātpelni pārsniegs OEM norādītās robežas. Tas nozīmē, ka veiktspējas līmenis ir derīgs, izņemot sulfātpelnu vērtību.

Veiktspējas līmenis

- API CF/CI-4
- API SL

Ieteicams lietošanai

- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	15.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	157	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	3,116 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	213 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	2.2 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inneholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.