

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Synmax NG ISO-VG 320

Preces numurs E115640 Versija 1.0 14/04/2026

## Informācija par produktu

Eurol Synmax NG ISO-VG 320 ir īpaši izstrādāts visu veidu smagi noslogotu zobratu un gliemežpār vadu eļļošanai, īpaši augstas temperatūras pielietojumos.

Eurol Synmax NG ISO-VG 320 ir apstiprināts Flender AS 7300 Rev 16.2, tādējādi tas atbilst un pārsniedz Flender prasības.

Eurol Synmax NG ISO-VG 320 ir maiga EP eļļa ar izcilām antioksidācijas, pret-nodiluma un pret-koroziijas īpašībām, kā arī EP īpašībām (Extreme Pressure).

Eurol Synmax NG ISO-VG 320 ir zems berzes koeficients, pateicoties sintētiskajām bāzes eļļām, kas rezultējas zemākā enerģijas patēriņā un zemākās darba temperatūrās.

Eurol Synmax NG ISO-VG 320 ir izcila oksidācijas un termiskā stabilitāte, kas ļauj ilgākus eļļas maiņas intervālus un samazina uzturēšanas izmaksas.

Izgarošanas zudumi tiek minimizēti, pateicoties sintētiskajai bāzes eļļai. Kombinācijā ar augstu viskozitātes indeksu, augstās darba temperatūrās tiek veidota biežāka eļļošanas plēve nekā minerālproduktiem ISO-VG klasē.

Eurol Synmax NG ISO-VG 320 aizsargā metāla daļas (tostarp varu) pret oksidāciju un koroziju, pat ja sistēma ir piesārņota ar ūdeni. Eļļa ātri atdala ūdeni no eļļas. Pateicoties izcilai saderībai ar parastajiem gumijas materiāliem, tiek novērsta blīvējuma materiālu kvalitātes zudums un pietūkums.

### Apstiprināts

- Flender AS 7300 Rev 16.2

### Veiktspējas līmenis

- SEW 07 004 05 13
- ZF ZFN-W17-145

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                        | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                             | gaiši dzeltens    |                |
| Blīvums pie 20 °C                 | 0.85 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinētiskā pie 40 °C  | 321.2 cSt         | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinētiskā pie 100 °C | 42.0 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss              | 186               | ASTM D 2270    |
| Uzliesmošanas temperatūra         | 228 °C            | ASTM D 92      |
| Plūšanas punkts                   | -42 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas noteikumiem. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.