



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Turbosyn 10W-40

Preces numurs V198714015 Versija 3.0 16/04/2025

Veiktspējas līmenis

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Ieteicams lietošanai

- Fiat 9.55535-G2
- VW 500.00

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	100.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	157	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	5,411 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	237 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.0 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.