

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Vitence 5W-30

Oszczędzający paliwo olej silnikowy do silników benzynowych i wysokoprężnych, ACEA C3/C2

Numer pozycji E100035 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Vitence 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do stosowania w silnikach benzynowych, LPG i diesla w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych wyposażonych w filtry cząstek stałych.

Eurol Vitence 5W-30 zapewnia ekstremalnie szybki i stabilny film smarny podczas zimnego startu i utrzymuje ten film w wysokich temperaturach. Ponadto minimalizuje tarcie.

Eurol Vitence 5W-30 ma niską zawartość popiołu siarczanowego oraz niskie poziomy fosforu i siarki (tzw. technologia "mid SAPS").

Dalsze testy wykazały, że produkt spełnia specyfikację MB 229.31; ten olej jest więc nie tylko uniwersalnie stosowany dla ACEA C2/C3 i API SN, ale także dla Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM i Renault.

Eurol Vitence 5W-30 spełnia wymagania niezależnych warsztatów i użytkowników końcowych, którzy szukają ekonomicznego i oszczędnego paliwowo oleju silnikowego do pojazdów, które nie są już objęte gwarancją.

Eurol Vitence 5W-30 może być również stosowany w silnikach, gdzie wymagana jest wydajność Dexos 2/Dexos D. Ponadto Eurol Vitence 5W-30 nadaje się do stosowania w silnikach, które są jeszcze objęte gwarancją, gdy pojazd wymaga oleju zgodnego ze standardem ACEA, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi OEM.

W celu uzyskania dalszych wskazówek, zapoznaj się z instrukcją lub poszukaj rekomendacji dotyczących oleju w naszym doradcy produktowym na stronie www.eurol.com.

Poziom wydajności

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Polecany do stosowania

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	166	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Temperatura zapłonu	235 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.