

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Olej w pełni syntetyczny do silników benzynowych i wysokoprężnych, z turbosprężarką lub bez niej

Numer pozycji E100083 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Olej ten może być stosowany w samochodach wyposażonych w katalizatory, silniki turbo oraz systemy bezpośredniego wtrysku paliwa.

Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości olej zapewnia doskonały rozruch na zimno oraz znakomitą warstwę smarującą w wysokich temperaturach, co znacznie zmniejsza zużycie oleju.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 wykorzystuje najnowszą GR-X Technology.

GR-X Technology

Aby pozostać na czele rosnących wymagań dotyczących olejów silnikowych, nasi czołowi badacze zrobili kolejny krok w technologii olejów smarowych. Zaprojektowana w laboratorium, gruntownie przetestowana w najbardziej ekstremalnych warunkach: Rajd Dakar, GR-X Technology zapewnia najlepszą możliwą i długotrwałą ochronę Twojego silnika.

Robi to poprzez tworzenie niemal niezniszczalnej warstwy ochronnej na powierzchni metalu, neutralizację kwaśnych produktów spalania, kapsułkowanie mikroskopijnych cząstek sadzy i wiele więcej. Więcej informacji o GR-X Technology na naszej stronie internetowej.

Zabezpiecz się tą doskonałą technologią, sprawdzając charakterystyczny zielony kolor.

Poziom wydajności

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Polecany do stosowania

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Zielona	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	173	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.3 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.