

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol SHPD 20W-50 MF TBN 16

Numer pozycji E100174 Wersja 1.2 14/04/2025

Polecany do stosowania

- API CI-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Cummins 20071,72,76,77,78
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- Renault RLD/RLD-2
- Volvo VDS-3

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	167.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	19.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	131	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,100 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	217 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	2.4 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.