

Eurol Vitence LLIII 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy mid SAPS do samochodów osobowych

Numer pozycji E100195 Wersja 5.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Vitence LL III 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy mid-SAPS longlife. Został zaprojektowany do silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych oraz lekkich pojazdach użytkowych, które spełniają specyfikację VW 504.00/507.00.

Jedną z wyróżniających cech jest szybkie i konsekwentne tworzenie filmu smarnego podczas zimnych startów, co pozwala na utrzymanie tej ochronnej warstwy nawet przy podwyższonych temperaturach. Ta właściwość zapewnia nie tylko optymalną ochronę silnika, ale także znacznie zmniejsza tarcie.

Eurol Vitence LL III 5W-30 ma niską zawartość popiołu siarczanowego, a niskie poziomy fosforu i siarki definiują olej jako technologię "mid-SAPS".

Eurol Vitence LL III 5W-30 jest zgodny ze specyfikacją MB 229.51. Czyni to go wszechstronnym wyborem, nie tylko dla zastosowań ACEA C3 i API SN, ale także dla szeregu pojazdów, w tym Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM i Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 spełnia wymagania niezależnych warsztatów i użytkowników końcowych, którzy szukają ekonomicznego i paliwooszczędnego oleju silnikowego do pojazdów, które nie są już objęte gwarancją.

Ponadto, Eurol Vitence LL III 5W-30 nadaje się do użycia w silnikach, które są jeszcze objęte gwarancją, gdy pojazd wymaga oleju zgodnego ze standardem ACEA, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi OEM.

W celu uzyskania dalszych wskazówek, zapoznaj się z instrukcją lub sprawdź zalecenia dotyczące oleju w naszym doradcy produktowym na www.eurol.com.

Polecany do stosowania

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	181	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	227 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.7 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.