

Eurol Hykrol JD 68

UTTO do przekładni, sprzęgieł, przekładni głównych i mokrych hamulców

Numer pozycji E105820 Wersja 5.1 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Hykrol JD 68 został specjalnie opracowany do przekładni zintegrowanych maszyn budowlanych i rolniczych, sprzęgieł hydrokinetycznych, wspomaganie kierownicy i przetworników momentu obrotowego.

Eurol Hykrol JD 68 charakteryzuje się bardzo korzystnymi właściwościami tarcia, dzięki czemu jest idealnie przystosowany do systemów "wet brake" (mokre hamulce) przez cały rok. Zapobiega tzw. 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 ma wysoką indeks lepkości, niezwykle mocny film olejowy, dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe. Oferuje dobrą odporność na korozję, utlenianie i pienienie oraz ma długą żywotność.

Zatwierdzony

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Poziom wydajności

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K

Polecany do stosowania

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410B/-434B/-540B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	153	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	210 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.