

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol SHPD 20W-50 MF TBN 16

Numărul articolului E100174 Versiune 1.2 04/08/2025

Recomandat pentru utilizare

- API CI-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Cummins 20071,72,76,77,78
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- Renault RLD/RLD-2
- Volvo VDS-3

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40 °C	167.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100 °C	19.0 cSt	ASTM D 445
Indice de vâscozitate	131	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	6,100 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	217 °C	ASTM D 92
Cenușă sulfată	2.4 wt%	ASTM D 874
Punct de curgere	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.