



POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

EuroI HDS SAE 50 TBN 11.1

Номер статьи E100176 Версия 3.1 14/04/2025

Рекомендовано к использованию

- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- API SL/CI-4
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU type 2

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	212.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	105	ASTM D 2270
точка возгорания	266 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.6 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-30 °C	ASTM D 97

EuroI B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, EuroI не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.