



POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

# Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Номер статьи E125422 Версия 1.1 07/07/2026

### Уровень производительности

- ISO 12925-1 CKD
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- AGMA 9005/E02
- AISE (US Steel) 224
- DIN 51517/3 (CLP)

### Физические свойства

| характеристики                      | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                                | коричневый         |               |
| Плотность при 20°C                  | 0.89 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость, кинематическая при 40 °C  | 222.0 cSt          | ASTM D 445    |
| Вязкость, кинематическая при 100 °C | 19.5 cSt           | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                     | 100                | ASTM D 2270   |
| Температура вспышки                 | 253 °C             | ASTM D 92     |
| Температура застывания              | -21 °C             | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.