

POWERING  
PERFORMANCE

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

specialty lubricants



## Eurol Additive-S Engine

Высококонцентрированная добавка Syngis

Номер статьи S008310 Версия 1.0 16/04/2025

### Информация о продукте

Eurol Additive-S Engine — это смесь специально отобранных добавок Eurol Syngis. Он разработан в первую очередь для повышения производительности моторного масла, что позволяет нагруженным дизельным двигателям работать более экономично, обеспечивать дополнительную мощность и защищать от износа. Он не содержит хлора или PTFE и легко заменяет добавки, содержащие хлорпарафин и PTFE микропластики. Eurol Additive-S Engine можно добавлять в моторное масло, используемое в нагруженных дизельных двигателях. Он значительно повышает EP свойства. За счет снижения коэффициента трения экономится энергия и увеличивается мощность двигателя.

### Преимущества продукта

- Для сильно нагруженных дизельных двигателей, например, в строительной технике, судах и генераторах
- Обеспечивает непревзойденные свойства при экстремальных давлениях и защиту от износа
- Более экологически чистый и безопасный в использовании
- Уменьшает вибрации и шум
- Очень низкий коэффициент трения
- Снижает потребление энергии
- Увеличивает мощность двигателя
- Не содержит хлорпарафинов или микропластиков PTFE
- Экономичен в использовании

### Инструкция по применению

- Тщательно встряхнуть перед использованием.
- Сильно загрязненное масло и/или масляные фильтры сначала заменить.
- Добавить около 5% присадки в новое масло.
- Свяжитесь с нами для получения целенаправленной консультации.

| характеристики                    | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                              | коричневый         |               |
| Плотность при 20°C                | 0.90 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость кинематическая при 40°C  | 127.8 cSt          | ASTM D 445    |
| Вязкость кинематическая при 100°C | 15.5 cSt           | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                   | 126                | ASTM D 2270   |
| точка возгорания                  | 150 °C             | ASTM D 92     |
| Температура застывания            | -18 °C             | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.